



Пластина ПФ – 51-1434 НТА

ТУ 38 1051959-2020

Техпластина резиновая формовая из смеси 51-1434 НТА предназначена для изготовления тепломорозомаслостойких деталей путем вырезки или вырубки. Они применяются для уплотнения неподвижных соединений различных систем авиационной техники, а также для изоляции узлов от воздействия пыли, света, влаги, тепла. Применяются в воздушной и безвоздушной среде, в масле и топливе, воде и слабых растворах щелочей и кислот. В зависимости от используемой внешней среды изделия из формовой пластины работоспособны в среде воздуха с парами топлив и масел в диапазоне температур от -55 до +200 °С, в среде жидкостей полиметилсилоксановых типа ПМС-10 в диапазоне температур от -55 до +100 °С, в среде спирта этилового технического в диапазоне температур от -55 до +70 °С.

Варианты исполнения: до 1000х1000 мм, толщина от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм
пример правильного наименования при заказе:

Пластина ПФ 500х500х1 – 51-1434 НТА – ТУ 38 1051959-2020

Характеристики

Цвет	красный
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	6,4
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
Твердость, ед. Шор А, в пределах	60 – 72



Общество с ограниченной
ответственностью
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ»
(ООО «НИИЭМИ»)

Почтовый адрес:
111024, г. Москва,
Перовский проезд, д.2, стр.1
e-mail: mail@niiemi.com
ИНН 5042079481
КПП 772201001



NIIEMI.RU