



Пластина ПФ – ИРП-1400 НТА

ТУ 38 1051959-2020

Техпластина резиновая формовая из смеси ИРП-1400 НТА предназначена для изготовления деталей путем вырезки или вырубки. Детали из пластины обладают электроизоляционными свойствами и работают в ненапряженном состоянии в среде воздуха с повышенным содержанием озона, электрическом поле в диапазоне температур от минус 60 до плюс 250 °С. Их используют в качестве уплотнительных деталей в неподвижных соединениях в среде воздуха с повышенным содержанием озона, электрическом поле при температурах от минус 50 до плюс 250 °С, при действии смазки ВНИИ НП-279 в диапазоне температур от минус 50 до плюс 150 °С и в спирте этиловом техническом в диапазоне температур от минус 50 до плюс 70 °С.

Варианты исполнения: до 1000x1000 мм, толщина от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм

Пример правильного наименования при заказе:

Пластина ПФ 500x500x1 - ИРП-1400 НТА - ТУ 38 1051959-2020

Характеристики

Цвет	серый
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	4,9
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
Твердость, ед. Шор А, в пределах	64 – 74
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температуре -50 °С, не менее	0,45



Общество с ограниченной
ответственностью
**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ»
(ООО «НИИЭМИ»)**

Почтовый адрес:
**111024, г. Москва,
Перовский проезд, д.2, стр.1**
e-mail: **mail@niiemi.com**
ИНН **5042079481**
КПП **772201001** **NIIEMI.RU**

