



Пластина ПФ – ИРП-1338 НТА

ТУ 38 1051959-2020

Техпластина резиновая формовая из смеси [ИРП-1338 НТА](#) предназначена для изготовления деталей путем вырезки или вырубки. Детали из пластины обладают электроизоляционными свойствами и работают в ненапряженном состоянии в среде воздуха с повышенным содержанием озона, электрическом поле в диапазоне температур от минус 60 до плюс 250 °С. Их используют в качестве уплотнительных деталей в неподвижных соединениях в среде воздуха с повышенным содержанием озона, электрическом поле при температурах от минус 50 до плюс 250 °С и при действии смазки ВНИИ НП – 279 в диапазоне температур от минус 50 до плюс 150 °С.

Варианты исполнения: до 1000х1000 мм, толщина от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм

Пример правильного наименования при заказе:

Пластина ПФ 500х500х1 – ИРП-1338 НТА – ТУ 38 1051959-2020

Характеристики

Цвет	белый
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	6,4
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	330
Твердость, ед. Шор А, в пределах	58 – 70
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температуре -50 °С, не менее	0,45



Общество с ограниченной
ответственностью
**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ»
(ООО «НИИЭМИ»)**

Почтовый адрес:
**111024, г. Москва,
Перовский проезд, д.2, стр.1**
e-mail: mail@niiemi.com
ИНН 5042079481
КПП 772201001



NIIEMI.RU